

Witam,

szukam odpowiednika starego kleju AG. Podobno jest to MODOFEN T Ciechu. Nie znajduje jednak sprzedawcy tego produktu (detal).

Niemiecki Instytut Drewna (Holzphysik) przeprowadzał badania, które wykazały, że do debu i akacji zadawalające efekty uzyskuje się stosując Melamin-Harnstoff-Formaldehyd żywice.

Najgorsze wyniki uzyskano klejąc epoksydem.

Stre kleje takie jak Kaurit, Kauramin dają przy klejeniu debu (wilgotność do 18%) bardzo dobry rezultat.

To takie skrócone tłumaczenie.

Pozdrawiam

Andrzej Wierzejski

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)